

	315/2	X1	400/3	UF 400/1
Treksterkte lengterichting [N/mm]	315	330	400	400
Max. operationele spanning gelast [N/mm]	157	297	268	360
Karkas dikte [mm]	2.3	1.8	2.9	2.5
Karkas gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	2.8	2.1	3.6	2.7
Min. uitscheurweerstand [N]	500	1500	750	3000
Min. scheursterkte [N]	200	1000	500	2500
Min. statische verbindersterkte [%]	50	65	55	65
Gemiddelde T1 rek [%]	1.0	0.8	1.3	1.4
Min. trommeldiameter voor > 60% [mm]	250	250	315	315
Minimale breedte bij 30 gr. trog [mm]	400	500	500	650
Maximale breedte bij 30 gr. trog [mm]	800	1200	1200	1600
Band gewicht voorraad artikel [kg/m <sup>2</sup> ]	9.6	8.9	10.5	10.1

**TECHNISCH ADVIES**  
**+31 (0) 512 585 555**

Als onze klanten onze hulp of ons advies nodig hebben, zijn we nooit verder weg dan een telefoontje. Deze service is zeer goed ondersteund door ons uitgebreide netwerk aan reputable Dunlop geautoriseerde distributeurs, service firma's en goedgekeurde agenten.

**WWW.DUNLOPCB.COM**  
**INFO@DUNLOPCB.COM**



	500/4	X3	630/4	UF 630/1
Treksterkte lengterichting [N/mm]	500	550	630	630
Max. operationele spanning gelast [N/mm]	375	495	472	567
Karkas dikte [mm]	4.0	2.9	4.3	3.5
Karkas gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	5.0	3.5	5.2	4.0
Min. uitscheurweerstand [N]	1000	2500	1250	5000
Min. scheursterkte [N]	650	2000	1000	4000
Min. statische verbindersterkte [%]	55	65	60	65
Gemiddelde T1 rek [%]	1.1	0.9	1.1	1.3
Min. trommeldiameter voor > 60% [mm]	500	400	500	400
Minimale breedte bij 30 gr. trog [mm]	500	650	650	800
Maximale breedte bij 30 gr. trog [mm]	1400	1600	1600	2200
Band gewicht voorraad artikel [kg/m <sup>2</sup> ]	11.8	12.6	14.3	14.2

**TECHNISCH ADVIES**  
 +31 (0) 512 585 555

Als onze klanten onze hulp of ons advies nodig hebben, zijn we nooit verder weg dan een telefoontje. Deze service is zeer goed ondersteund door ons uitgebreide netwerk aan reputable Dunlop geautoriseerde distributeurs, service firma's en goedgekeurde agenten.

**WWW.DUNLOPCB.COM**  
**INFO@DUNLOPCB.COM**

